



NORMA
REGULATION
NORME
NORM
NORM
NORMA

VALORE PRESCRITTO DELLA NORMA EN 14411 ISO 13006
REQUIRED STANDARDS
VALEUR PRESCRITE PAR LES NORMES
NORMVORGABE
DOOR DE NORM VOORGESCHREVEN WAARDE
ПРЕДПИСАННОЕ НОРМОЙ ЗНАЧЕНИЕ

VALORE REFIN - REFIN VALUES - VALEUR REFIN - REFIN PRODUKTION - WAARDE REFIN - ЗНАЧЕНИЕ REFIN

ARDENNES	ARKETIPO	ARTECH	AVANTGARDE	BELLAGIO	BORGOGNA	CHIOSTRI UMERI	ECO-LEADER	EKO-LOGIC	FABULA
0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza e larghezza/Length and width/Longueur et largeur/Länge und Breite/Лänge и ширина ± 0,6 % max Spessore/Thickness/Epaisseur/Stärke/Dikte/Толщина ± 5 % max Rettilinearità spigoli/Linearity/Rectitude des arêtes/Kantengeradheit/Rechtheid kanten/Прямолинейность сторон ± 0,5 % max Ortogonalità / Wedging/Orthogonalité/Rechtwinkligkeit/Haaksheid hoeken/Прямоугольность ± 0,6 % max Planarità/Warpage/Planéité/Ebenfächigkeit/Vlakheid/Планирность (Кривизна лицевой поверхности) ± 0,5 % max 									
CONFORME - ACCORDING - CONFORME - GEMAESS - CONFORM - СООТВЕТСТВУЮЩИЙ									
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Flexual Strength/Resistance à la flexion/Biegefestigkeit-Buigvastheid-ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ UNI EN ISO 10545/4 ≥ 35 N/mm ² CONFORME - ACCORDING - CONFORME - GEMAESS - CONFORM - СООТВЕТСТВУЮЩИЙ									
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Deep abrasion resistance-Resistance à l'abrasion-Bestimmung des widerstandes gegen tiefen verschleiß-Weerstand Tegen Afschuren-СТОЙКОСТЬ К ГЛУБОКОМУ ИСТИРАНИЮ UNI EN ISO 10545/6 ≤ 175 mm ³ CONF. CONF. CONF. CONF. - CONF. CONF. CONF. CONF. CONF.									
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance-Resistance aux ecart de temperature-Temperaturwechselbeständigkeit-Weerstand Tegen Temperatuurswisselingen-УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДУ ТЕМПЕРАТУР UNI EN ISO 10545/9 Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exempla darf sichtbare Schäden aufweisen Geen enkel monster mag zichtbare gebreken vertonen Не один образец не должен иметь видимых дефектов RESISTENTI - RESISTANT - RESISTANTS - WIDERSTANDSFÄHIG - WEERBARSTIG - ПРОЧНЫЕ									
RESISTENZA AL GELO Frost resistance-Résistance au gel/Frostwiderständigkeit-Vorstbestandheid-МОРОЗОУСТОЙКОСТЬ UNI EN ISO 10545/12 RESISTENTI - RESISTANT - RESISTANTS - WIDERSTAND - WEERBARSTIG - ПРОЧНЫЕ NON GELMI - FROST-PROOF - NON GÉLIFS - FROSTSICHER - VORSTBESTENDIG - МОРОЗОУСТОЙКИЕ									
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO* Chemical resistance-Resistance à l'attaque chimique-Beständigkeit gegen chemikalien-Chemische Bestandheid-СТОЙКОСТЬ К ХИМИЧЕСКОМУ ДЕЙСТВИЮ РЕАГЕНТОВ UNI EN ISO 10545/13 RESISTENTI - RESISTANT - RESISTANTS - WIDERSTANDSFÄHIG - WEERBARSTIG - ПРОЧНЫЕ									
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance-Insensibilité aux taches-Wiederständigkeit gegen fleckenbildende agens-Weerstand Tegen Vlekken-УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНАМ UNI EN ISO 10545/14 SMALTATI ≥ 3 CLASSE 5									
DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE ANTISDRUCCIOLO Determination of the anti-slip properties Détermination des propriétés anti-glissantes Bestimmung der Rutschfestigkeitseigenschaften Vaststelling Van De Slipvastheid-ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИХ СВОЙСТВ DIN 51130 min. R9 DIN 51097 A + B + C									
MISURA DEL COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO Measurement of coefficient of static friction Mesure du coefficient de frottement statique Messung des statischen Reibungskoeffizienten Meting Van De Statische Wrijvingscoefficient ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА СТАТИЧЕСКОГО ТРЕНИЯ ASTM C 1028 U ≥ 0,6 R9 Bocciaurato R11 R11 A+B R9 R10 Strutt. R9 Nat. Bocciaurato R11 A R9 R9 R10 R10 R9 Nat. Grip R11 A+B+C R9 Strutturato R11 Dry 0,75 Wet 0,63 Dry 0,65 Wet 0,61 Dry 0,65 Wet 0,60 Dry 0,84 Wet 0,64 Dry 0,92 Wet 0,82 Dry 0,67 Wet 0,64 Dry 0,72 Wet 0,61									

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EINGESCHAFTEN - TECHNISCHE EIGENSCHAFFEN - ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

GRES FINE PORCELLANATO - EN 14411 ISO 13006 Gruppo Bia Annex G

*Prodotti chimici di uso domestico ed additivi per piscina - *Chemical products for household use and swimming pool additives - *Produits chimiques à utilisation domestiques et additifs pour piscine - *Reinigungsmittel für den Hausgebrauch und Zusätze für Schwimmbad. - *Chemische producten voor huishoudelijk gebruik en additieven voor zwembaden - *Бытовая химия и добавки для воды в бассейнах